

TŰZÁLLÓ FALAZÓHABARCS



KÉSZRE KEVERT CEMENTHABARCS
FALAZÁSHOZ, KANDALLÓKHOZ ÉS
GRILLEKHEZ.

FAGYÁLLÓ
ELLENÁLL A MAGAS HŐMÉRSEKLETNEK
BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA

ALKALMAZÁS:

A termék alkalmas nyitott kandallók, kandallóbetétek körbeépítésénél használt anyagok falazására. Alkalmas kerti grillek és nyitott tűzhelyek falazásához. A habarcs hagyományos falazási munkákhoz is alkalmas. Különböző téglatípusokhoz használható, beleértve a klinkertéglát és az előregyártott betontéglát is. Beltéri és kültéri használatra.

TULAJDONSÁGOK:

A habarcs ásványi kötőanyagok, kvarc töltőanyagok és finomító adalékanyagok felhasználásra kész száraz keveréke. Különböző típusú építőanyagokhoz való jó tapadás jellemzi, ami nagyon univerzálisan alkalmazható terméké teszi. Munkaparamétereinek köszönhetően nagyon kényelmes és könnyen használható termék. A habarcs fagyálló és vízálló.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Az aljzatnak száraznak és tisztának kell lennie, mentes a leválasztó anyagoktól.

HABARCSKÉSZÍTÉS:

A keveréket úgy kell elkészíteni, hogy a száraz habarcsot vízbe öntjük, 10 kg habarcsra kb. 2,5 liter víz jut (0,25 l/1 kg). Mechanikusan (lassú fordulatszámú fúróval) addig keverjük, amíg homogén keveréket nem kapunk. Figyelje a hozzáadott víz mennyiségét, a felesleg csökkenti a habarcs szilárdsági paramétereit.

BEDOLGOZÁS:

A habarcsot simítóval vigye fel, és a kiegyenlítés után távolítsa el a felesleget. Simítsa el az illesztéseket fugázó simítóval vagy más hasonló eszközzel. A munka befejezése után azonnal öblítse le a szerszámokat tiszta vízzel. A megkeményedett szennyeződéseket mechanikusan távolítsa el.

FELHASZNÁLÁS:

A falazóelemek formátumától függően. Átlagosan kb. 25 kg 0,25 m² ½ téglá vastagságú falazóelemenként, tömör téglák felhasználásával.

AJÁNLÁSOK:

A használati utasítás meghatározza a termék alkalmazási körét és a munka elvégzésének ajánlott módját, de nem helyettesítheti a munkát végző vállalkozó szakmai felkészültségét. A gyártó garantálja a termék minőségét, de nincs befolyása a felhasználás feltételeire és módjára.

MEGJEGYZÉSEK:

A habarcs cementet tartalmaz. Vízzel lúgos reakciót ad. Védje a szemet és a bőrt. Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki, majd forduljon orvoshoz.

TÁROLÁS:

Eredeti lezárt csomagolásban, száraz helyiségben, raklapokon. Védje a nedvességtől.

FELHASZNÁLHATÓ:

A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 12 hónap.

CSOMAGOLÁS:

10 kg-os zsákok, 120 zsákos raklap, 1 200 kg.

TECHNIKAI ADATLAP:

Összetétel (tömeg szerint)	Cement 21% Mész 6% Aggregátum 72 % Adalékanyagok 1 %
Keverési arány	0,25 l víz 1 kg anyaghoz 2,50 l víz 10 kg anyaghoz
Száradási idő	kb. 2 óra
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C / +25°C
Minimális rétegvastagság	10 mm
Max. rétegvastagság	20 mm
Oldható króm(VI)-tartalom késztermék tömegében	≤ 0,0002 %
Klorid-tartalom	0,01 % Cl
Nyomószilárdság	Kategória M10
Kezdeti nyírószilárdság (táblázatos érték)	0,15 N/mm ²
Tűzre adott reakció	A1 osztályú
Osztályozás a következők szerint: PN-EN 998-2:2010	Általános célú habarcs (G) a következőkhöz belső és külső használatra
Tartósság: a fagyasztási-olvasztási ciklusok súlyvesztése és leolvasztási ciklusok	≤ 5 %
Tartósság: a hajlítási-olvasztási ciklusok csökkenése fagyasztási-olvasztási ciklusok után.	≤ 45 %
Felhasználás	Körülbelül 25 kg átlagosan 0,25 m ² ½ téglá falazatonként, ha egy ½ téglafalazatot használunk.

